



REYMANN
Resistências Elétricas

KL DO BRASIL

TABELA DE CALOR ESPECÍFICO DOS METAIS

Material	Calor Específico (Kcal/Kg°C)
Aço Carbono	0,120
Aço Inoxidável 430	0,110
Aço Inoxidável (304,316,321)	0,120
Alumínio 1100-0	0,240
Alumínio 2024	0,240
Antimônio	0,049
Bário	0,068
Bérblio	0,052
Bismuto	0,031
Boro	0,309
Bronze (75%Cu,25%Sn)	0,082
Cádmio	0,055
Cálcio	0,149
Carbono	0,165
Chumbo	0,032
Cobalto	0,099
Cobre	0,100
Constantan (55%Cu,45%Ni)	0,098
Cromo	0,110
Ferro Forjado	0,120

Ferro Fundido	0,130
Incoloy 800	0,120
Inconel 600	0,110
Invar 36%Ni	0,126
Latão (70-30)	0,100
Latão (80-20)	0,091
Latão Amarelo	0,096
Lítio	0,790
Magnésio	0,232
Manganês	0,115
Mercurio	0,033
Metal Muntz	0,096
Molibdênio	0,061
Monel 400	0,110
Níquel 200	0,110
Níquel Cromo (80%Ni,20%Cr)	0,110
Ouro	0,030
Placa de Cimento de Amianto	0,250
Platina	0,320
Potássio	0,058
Prata Alemã	0,109
Ródio	0,059
Silicone	0,162
Soda (50%Sn,50%Pb)	0,040
Soda (60%Sn,40%Pb)	0,045
Sódio	0,295
Tipo Metal (85%Pb,15%Sb)	0,040
Titânio	0,126
Tungstênio	0,032

Urânio	0,028
Zinco	0,095
Zirconium	0,066