



REYMANN
Resistências Elétricas

KL DO BRASIL

TABELA DE CALOR ESPECÍFICO DOS SÓLIDOS NÃO METÁLICOS

Material	Calor Específico (Kcal/Kg°C)
ABS	0,35
Acetato da Celulose	0,3-0,5
Acrílico	0,34
Açúcar	0,30
Algodão	0,31
Alumina 96%	0,20
Alumina 99%	0,20
Areia Seca	0,191
Argila	0,224
Asbesto	0,25
Asfalto	0,40
Borracha de Silicone	0,45
Carbeto de Silício	0,20-0,23
Carbonato de Sódio	0,30
Carbono	0,20
Carvão de Madeira	0,242
Cera de Carnáuba	0,80
Cianeto de Sódio	0,30
Cimento Portland Solto	0,19
Cloreto de Bário	0,10

Cloreto de Cálcio	0,17
Cloreto de Potássio	0,17
Cloreto de Sódio	0,22
Concreto Cinza	0,16
Coque	0,265
Cortiça	0,5
Diamante	0,147
Enxofre	0,203
Epóxi	0,25-0,3
Fibra Cerâmica	0,27
Fibra de Nylon	0,4-0,5
Gelo	0,46
Giz	0,215
Grafite	0,20
Granito	0,192
Magnésio	0,234
Mármore	0,21
Melamina Formaldeído	0,4
Mica	0,20
Nitrato de Potássio	0,26
Nitrato de Sódio	0,29
Nitreto de Alumínio	0,19
Nitreto de Boro	0,33
Nitreto de Silicene	0,16
Nitreto de Sódio	0,30
Nylon	0,3-0,5
Óxido de Magnésio	0,21
Papel	0,45
Parafina	0,7

Pedra Calcária	0,217
Piches de Carvão	0,35-0,45
Policarbonato	0,3
Poliéster	0,2-0,35
Poliestireno	0,32
Polietileno	0,54
Polipropileno	0,46
Porcelana	0,26
Quartzo	0,26
Resina Baquelite Puro	0,3-0,4
Resina Fenólica	0,3-0,4
Silicato de Alumínio	0,20
Teflon	0,25
Terra Seca	0,44
Tijolo Argila	0,23
Tijolo de Cromo	0,17
Vidro	0,20